

PODKLADOVÉ VRSTVY UMIESTNENIE



	PRODUKTOVÉ ČÍSLO	PODKLADOVÉ VRSTVY	KRÁTKY POPIS	ČÍSLO PRODUKTU	JEDNOTKA BALENIA	MIEŠACÍ POMER	SUŠENIE	POČET VRSTIEV
	PS1061-4-7	Cromax® Pro Plnič biely / stredne šedý / čierny	2-komponentný plnič	PS1061 : 1250073261 PS1064 : 1250073262 PS1067 : 1250073263	3,5 li	brúsenie: (XK activators) 5/1/0,5-0,8 bez brúsenia: 4/1/1,5	s XK205 30min. pri 60°C sušenie vzduchom	2 vrstvy 1 vrstva
	VR-1140	ValueSurfacer VOC	2-komponentný vysoko-sušinový plnič	1250061151	3,5 li	6/1/0-0.7	s VR-1131 25-30min. pri 60°C	2-4 vrstvy
	NS2602-7	Nebrusiteľný základový plnič špinavo biely / čierny	2-komponentný nízko-emisný nebrúsiteľný plniaci základ	NS2602: 1250085531 NS2607: 1250085532	3,5 li	standard: 4/1/1,5 plastic: 5/1/2,5	sušenie vzduchom	1 vrstva
	825R	Reaktívny základový plnič	Bez zinku a chromátu 1K leptajúci plniaci základ	1250063852	1 li	2/1	sušenie vzduchom	1 vrstva
	635R	Leptajúci základ	Dvoj balíčkový leptajúci základný náter	1250074186	1 li	1/1	sušenie vzduchom	1 vrstva

PODKLADOVÉ VRSTVY UMIESTNENIE



	PRODUKTOVE ČÍSLO	PODKLADOVÉ NÁTERY	KRÁTKY POPIS	ČÍSLO PRODUKTU	JEDNOTKA BALENIA	MIEŠACÍ POMER	SUŠENIE	POČET VRSTIEV
	42R/44R/46R	1K Quick Prime špinavo biely / stredne šedý / tmavo šedý	1-komponentný plniaci základ na bodové opravy, bez chromanu zinočnatého	125003 8151/2434/ 8152	400 ml	/	Air dry	1 vrstva 2 vrstvy
	840R	VOC Epoxidový plniaci základ	2-komponentný epoxidový plniaci základ bez chromu	1250060237	3,5 li	brúsiteľný: 3/1/1 nebrúsiteľný: 4/1/1.5	35 min. pri 60°C sušenie vzduchom	1 vrstva 2 vrstvy
	LE2001-4-7	L.E. základ plus biely / stredne sivý / čierny	2-komponentný nízkoemisný základný náter	1250074 188/189/190	3,5 li	brúsiteľný: 7/1/0.5-1 nebrúsiteľný: 4/1/3	s tuž. XK205: 30 min. pri 60°C sušenie vzduchom	1 vrstva 2 vrstvy
	1051R/1057R	Vysoko produktívny plnič biely / čierny	Vysoko produktívny plnič	1250073751/52	3,5 li	7/1/2.5	25 min. pri 60°C	2 vrstvy
	NS2502-6	Nebrúsiteľný plnič špinavo biely / tmavo sivý	2-komponentný nízkoemisný nebrúsiteľný plnič	1250055274/73	3,5 li	4/1/1.5	Air dry	1 vrstva
	901R/907R	Univerzalny 2K základ na plasty biely / čierny	Bez isocyanatový 2-komponentný plniaci základ	1250026573/74	1 li	1/1	sušenie vzduchom (max. 24 h): 20 min. - vrchná farba - 45 min. - WBBC	poprášiť + 1 vrstva